


ミルサイザーによって人工珪砂を製造することで、エッジレスで自然にない輝きを持った砂を製造することができます。

人工珪砂製造工程



設備の処理能力
1.6t/h
(3,060*60/113.5)

人工珪砂製造結果 (単位: kg)

種類	所要時間 kg	113.5分比率
2ミリ以下	2666.5	87.1%
2~5ミリ	211.3	6.9%
5ミリ以上	7	0.2%
パウダー等	177.2	5.8%
全体	3060	100%

分析結果



装置



実験風景

人工珪砂製造試験分析結果 (2022年6月時点)